

DIVISIONE ALCOEDIL

ALCOCLOR cod:1109

DESCRIZIONE:

Smalto al clorocaucciù per piscine, formulato con resine pregiate e pigmenti inerti di ottima qualità e stabilità alla luce. La sua particolare formulazione garantisce la formazione di una pellicola compatta ma porosa al vapore d'acqua che riduce drasticamente il pericolo di distacchi e di rigonfiamenti.

Dotato di eccellenti caratteristiche quali: coprenza, dilatazione, resistenza all'esterno, elasticità.

Il prodotto è specificatamente indicato per la pitturazione di piscine in cemento, vasche ornamentali, piscine in vetroresina.

Si applica a pennello, rullo a pelo corto o a spruzzo.

Il prodotto è disponibile a magazzino nel colore bianco e nel caratteristico colore azzurro delle piscine, in confezioni da Kg 24 e da Kg 6. Si possono produrre colori a campione su ordinazione.

Per maggiori informazioni si prega consultare l'informativa ALCO per il trattamento piscine, disponibile sul sito www.alco-paints.it

CARATTERISTICHE TECNICHE (a 20 °C e 60% di umidità relativa):

Stato Fisico = Liquido
Viscosità = Tazza Ford : 200" +/-10
Legante = Speciali gomme sintetiche
Colore = Bianco e Azzurro
Residuo secco = 67% +/- 2%
Resa teorica per mano = 6 – 8 mq/Kg in relazione al tipo di assorbimento del fondo/supporto
Fuori polvere: c.a 1 ora
Secco al tatto: c.a 2 ore
Secco in profondità: c.a 12 ore
Sopraverniatura = minimo 24 ore in relazione al tipo di assorbimento del fondo/supporto
Diluizione = 15-20% Diluente per smalto al clorocaucciù

AVVERTENZE:

-Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.

- Prima di riempire d'acqua la piscina, attendere minimo 48 ore o un tempo maggiore in presenza di umidità.

-La resa dipende dall'assorbimento del fondo/supporto.

-Applicare su fondo/supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.

-Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.

- I dati di cui sopra riportati rappresentano il risultato di prove effettuate nei ns. laboratori.

Data la molteplicità delle condizioni di impiego, essi vanno adattati alle condizioni di effettivo utilizzo.

Pertanto nessuna ns. responsabilità può essere originata da tali dati.

Per notizie più specifiche si prega contattare il ns. Servizio Tecnico.